



产品简介

阳光微珠公司自主研发制造的空心玻璃微珠是由硼硅酸盐和一系列无机非金属材料组成的。SL系列空心微珠的特点是低密度、高填充率。可以有效降低零部件的整体密度。该系列微珠广泛用于树脂类产品，如：优、大理石台面、轻质建筑材料、乳化炸药、隔热涂料等领域。

产品特性

- ✓高填充率;
- ✓低吸油率;
- ✓改善浆体的流动性;
- ✓低收缩率;
- ✓降低产品变形;
- ✓对各种产品很好的适应能力

数据表

规格	SL15	SL20	SL25	SL32	SL40	SL50I
真密度	0.15 g/cc	0.20g/cc	0.25g/cc	0.32g/cc	0.40g/cc	0.50g/cc
堆积密度	0.08 g/cc	0.10g/cc	0.12g/cc	0.17g/cc	0.19g/cc	0.25g/cc
等静压破碎强度	300 psi	500psi	800psi	1000psi	2000psi	3000psi
粒径D10	12 microns	10microns	10microns	8microns	8 microns	8 microns
平均粒径D50	65 microns	38microns	35microns	35microns	35 microns	30 microns
粒径D90	96 microns	76microns	67microns	65microns	65microns	60microns
最大有效粒径	110 microns	100microns	89microns	85microns	85microns	75microns
漂浮率	90%	90%	90%	90%	90%	90%
导热系数	0.05 W/mK	0.05W/mK	0.05W/mK	0.05W/mK	0.05W/mK	0.05W/mK
吸油率	0.5g/cc	0.5g/cc	0.5g/cc	0.5g/cc	0.5g/cc	0.5g/cc
pH值	9-10	9-10	9-10	9-10	9-10	9-10
每小箱净重(大约)	9kg	11kg	16kg	23kg	27kg	34kg
每大箱净重(大约)	96kg	120kg	144kg	204kg	228kg	300kg

包装与存储

产品用纸箱包装。内有坚固内衬袋，防止泄露与吸潮。

大纸箱内部尺寸：
1100x1100x1050mm
小纸箱内部尺寸：
530x530x520mm